

Шумарски Факултет Универзитета у Београду  
Forestry Faculty of Belgrade University  
Лабораторија за испитивање иверица  
Laboratory for Particleboard Testing

Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd

tel.: +381 11 3553-122

faks.: +381 11 3551-742



Извештај о испитивању Бр. DC.06. 043 15  
Test report No.

Страна 1/2  
Page

Производ  
Product

Плоча иверица са хоризонталним распоредом иверја, типа TP-20, обострано оплемењена декор папиром импрегнисаним MF смолом, дебљинског разреда изнад 13 до 20 mm

Произвођач / Порекло робе  
Manufacturer / Country of origin

GİZİR ANŞAP İNŞAAT TURİZ" SAN.TİC.A.Ş. Турска

Подносилац захтева  
Applicant

UNI-STIL d.o.o. Булевар Св. цара Константина 3, Ниш

Узорковање  
Sampling

JUS D.A1.100

Извршилац узорковања / datum / mesto  
Sampler / date / place

UNI- STIL d.o.o. / 09.12.2015. године/

Ознака узорка  
Sample code

043 15


Датум испитивања  
Date of testing

18.12.2015.

Резултати испитивања  
Results

Р. бр.	Својство - Property	Метод испитивања Test methods	Добијена вредност Test value	Прописано Required value (JUS.D.C5.031)
1.	Дебљина - Thickness (mm)	JUS.D.A1.102	18,49 ± 0,07	± 0,3
2.	Влажност - Moisture content (%)	JUS.D.A1.103	6,7 ± 0,16	5 - 11
3.	Запреминска маса - Density (kg/m <sup>3</sup> )	JUS.D.A1.114	675,0 ± 10,14	-
4.	Савојна чврстоћа - Bending strength (N/mm <sup>2</sup> )	JUS.D.A1.107	17,96 ± 1,62	min. 16
5.	Затезна чврстоћа - Internal bond (N/mm <sup>2</sup> )	JUS.D.A1.106	0,38 ± 0,019	min. 0,35

Датум 18.12.2015  
Date



Руководилац лабораторије  
Laboratory manager

др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

Овај документ сме се умножавати само по одобрењу Лабораторије за испитивање иверица  
This document can be copied only on approval by Laboratory for Particleboard Testing