

Шумарски Факултет Универзитета у Београду
Forestry Faculty of Belgrade University
Лабораторија за испитивање иверица
Laboratory for Particleboard Testing

Кнеза Вишеслава бр. 1, 11030 Београд
tel.: +381 11 3553-122
faks.: +381 11 3551-742



Извештај о испитивању Бр.
Test report No.

DC.06. 005 15

Страна 1/2
Page

Производ
Product

Particleboard, flat pressed, raw (sanded) type TP-20,
thickness class: above 13 to 20 mm

Произвођач / Порекло робе
Manufacturer / Country of origin

KRONOSPAN SRB d.o.o., 17. Marta 2, 34220 Lapovo

Подносилац захтева
Applicant

KRONOSPAN SRB d.o.o., 17. Marta 2, 34220 Lapovo

Узорковање
Sampling

JUS D.A1.100

Извршилац узорковања / datum / mesto
Sampler / date / place

Certification body of Forestry Faculty of Belgrade University
(authorised body)

/ 18.11.2015. year /

KRONOSPAN SRB d.o.o., 17. Marta 2, 34220 Lapovo

Ознака узорка
Sample code

005 - 15


Датум испитивања
Date of testing

10.12.2015.

Резултати испитивања
Results

Sample panel		Length (mm): 2750 ± 1,0	Width (mm): 2070 ± 1,0	
No.	Property	Test methods	Test value	Required value (JUS.D.C5.031)
1.	Thickness (mm)	JUS.D.A1.102	17,84 ± 0,02	± 0,3
2.	Moisture content (%)	JUS.D.A1.103	6,3 ± 0,05	5 - 11
3.	Density (kg/m ³)	JUS.D.A1.114	643,3 ± 9,2	-
4.	Thickness swelling (%)	JUS.D.A1.104	7,2 ± 0,63	max 8
5.	Bending strength (N/mm ²)	JUS.D.A1.107	16,9 ± 1,31	min. 16
6.	Internal bond (N/mm ²)	JUS.D.A1.106	0,39 ± 0,02	min. 0,35

Date 10.12.2015.



Laboratory manager

dr Mihaela Điporović-Momčilović

This document can be copied only on approval by Laboratory for Particleboard Testing